

UYGULAMA ALANLAR

- İletişim Cihazları
- LED Işıklar
- Switch-modu güç kaynakları
- Medikal Cihazlar
- Network Cihazları
- Bilgisayarlar
- PC Server Cihazları
- Görüntüleme cihazları

Item	Test Metodu	TJ 100
Renk	Görsel	Beyaz
Yoğunluk, g/cc, ± 0.2	ASTM D792	2.0
ekstrüzyon hızı , g/dk, 2.0	/	60
iğnebaşı		
Shore OO Sertliği	ASTMD2240	<10
Basınç sonrası Kalınlık, mm	/	0.1
Isı İletkenliği: W/(m·k)	ASTM D 547	1.2
Çalışma Sıcaklığı: °C		-50~200 °C
Dayanma Gerilimi, KV/mm		>5
HAcim Direnci, $\Omega \cdot \text{cm}$	ASTM D257	>108
Alevlenme Geciktirici	UL94	VO